

Scheda Tecnica/ Data Sheet

MEDIO PRESTIRO

Film estensibile in LLDPE prodotto su cast. Per utilizzo manuale o su pallettizzatori con gruppo prestiro.

		UNIT	VALUE	TOLERANCE	METHOD
SPESSORE/THICKNESS		μ	17	$\pm 1 \mu$	
CARICO A ROTTURA <i>TENSILE STRENGTH AT BREAK</i>	MD	N/mm ²	30	$\pm 10\%$	ASTM D882
	TM		17		
CARICO DI SNERVAMENTO <i>TENSILE STRENGTH AT YIELD</i>	MD	N/mm ²	7,5	$\pm 10\%$	ASTM D882
	TM		5,7		
ALLUNGAMENTO A ROTTURA <i>ELONGATION AT BREAK</i>	MD	%	495	$\pm 10\%$	ASTM D882
	TM		645		

Qualora il film estensibile sia colorato, i valori sopra riportati devono considerarsi ridotti del 10%.

Qualora al film estensibile siano aggiunti additivi, i sopra riportati devono considerarsi ridotti del 5%.

Qualora il film estensibile sia stampato, i valori sopra riportati devono considerarsi ridotti del 5%.