

STANDARD

Film estensibile in LLDPE prodotto su cast. Per utilizzo manuale o su pallettizzatori senza gruppo prestiro.

		UNIT	VALUE	TOLERANCE	METHOD
SPESSORE/THICKNESS		μ	23	±1μ	
CARICO A ROTTURA	MD	N/mm²	32	± 10%	ASTM D882
TENSILE STRENGTH AT BREAK	TM		20		
CARICO DI SNERVAMENTO	MD	N/mm²	6,5	± 10%	ASTM D882
TENSILE STRENGTH AT YIELD	TM		5,5		
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	MD	%	470	± 10%	ASTM D882
ELONGATION AT BREAK	TM		640		

Qualora il film estensibile sia colorato, i valori sopra riportati devono considerarsi ridotti del 10%. Qualora al film estensibile siano aggiunti additivi, i sopra riportati devono considerarsi ridotti del 5%. Qualora il film estensibile sia stampato, i valori sopra riportati devono considerarsi ridotti del 5%.